VINCENT DÉCOR

Les classiques

ИТАЛЬЯНСКАЯ КЛАССИКА
L'INTONACO ITALIANO DI LUSSO

DECORUM STUCCO MULTIEFFET base PERLE (Декорум Штуко мультиэффект база Перль)



Эффект натурального мрамора с перламутровым блеском

Декоративное покрытие. Позволяет получить разнообразные эффекты с перламутровым блеском.

Основные характеристики: образует долговечное декоративное покрытие с хорошей адгезией к основаниям. Позволяет получить разнообразные декоративные эффекты с перламутровым блеском.
Состав: на основе акрилатной водной дисперсии, натурального мраморного наполнителя и перламутровых пигментов.
Плотность: 1,18 г/см^3
Массовая доля нелетучих веществ: 47 %
Область применения: для декоративной отделки стен помещений общественных и жилых зданий. Наносят на гипсокартонные, гипсоволокнистые, зашпатлеванные (кроме масляных шпатлевок), оштукатуренные (кроме известковых штукатурок) поверхности. Подготовленная поверхность должна быть чистой, сухой, а её качество соответствовать категории К3 по СП 71.13330.2017.
Подготовка поверхности: все поверхности, указанные в «Области применения», предварительно грунтуют грунтовкой Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5), при этом подготовку поверхности перед грунтованием проводят в соответствии с описанием для этих грунтовок. Поверхности, окрашенные силикатными, известковыми, клеевыми и меловыми красками должны быть очищены от этого типа лакокрасочных покрытий.

СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ:	**РАСХОД:**
1. Imprimfix (Vincent G-3) или Protec Prim Universelle (Vincent G-5) - грунтовка для подготовки основания	**2,5 л / до 50 м^2 в один слой**
2. Sous-couche - грунтовка под декоративное покрытие	**2,5 л / до 30 м^2 в один слой**
3. Decorum Stucco multieffet base Perle – декоративное покрытие	**2,5 л / до 12 м^2 в два слоя**

Нанесение: на ровную, обеспыленную поверхность нанести грунтовку Sous-couche валиком (737) или кистью (235) в один слой (для контрастных оснований - в два слоя). После высыхания грунтовки перемешать в одной ёмкости количество материала Decorum Stucco multieffet base Perle, необходимое для отделки одной стены или одного помещения и в дальнейшем наносить от угла до угла без перерывов в нанесении при температуре воздуха плюс (8 - 25) °С и относительной влажности воздуха не более 70 % одним из следующих способов. **Эффект «вьюги»:** Покрытие Decorum Stucco multieffet base Perle наносят кельмой (5580) и этой же кельмой разнонаправленными движениями формируют рисунок и фактуру. Через 4-6 ч удаляют шпателем (2602) ненужные неровности, а затем кельмой (5580) наносят второй, тонкий слой материала небольшими разнонаправленными мазками. После того, как поверхность станет матовой, полируют ее с помощью кельмы. **Эффект «губки»:** Первый слой Decorum Stucco multieffet base Perle наносят валиком (737) разнонаправленными движениями. Далее через 4-6 ч наносят второй слой материала методом тампонирования влажной морской губкой (55226). После того как материал немного подсохнет, заглаживают верхушки фактуры кельмой (5580) и далее, когда поверхность станет матовой, полируют ее этой же кельмой. **Эффект «шёлка»:** Decorum Stucco multieffet base Perle наносят кельмой (5580) тонким слоем участками 0,5-1,0 м^2, а затем этой же кельмой разнести еще сырой материал короткими разнонаправленными мазками. Через 2 часа наносят второй слой этим же методом. Рекомендуется пробное нанесение на участке 0,25 м^2. Сложность нанесения – 3.
Расход: 0,20-0,30 л/м^2 на два слоя.
Время высыхания: Sous-couche - 6 ч (одного слоя), Decorum Stucco multieffet base Perle - 24 ч (полное высыхание через 7-10 дней).
Колеровка: по каталогу Decorum Stucco multieffet base Perle. Продолжительность перемешивания в шейкере – не менее 5 минут! При подборе цвета учитывайте, что на его восприятие влияют размер и освещенность поверхности, блеск материала, фактура поверхности и выбранный декоративный эффект.
Очистка инструмента: водой, сразу после окончания работы.
Уход за покрытием: протирание от пыли сухой мягкой тканью через две недели после нанесения.
Срок годности: 3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-30) °С.
Транспортирование и хранение: по ГОСТ 9980.5-2009 и при температуре плюс (5-30) °С.
Меры предосторожности, утилизация: хранить в герметично закрытой упаковке. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не выливать в канализацию, водостоки, водоёмы и на почву. Остатки материала, а также материал с истёкшим сроком годности следует сдать в специализированный пункт утилизации.
Фасовка, л: 2,5
ТУ 2316-016-52935415-2008

Инструмент


737


5580


2602


55226

Качество продукции обеспечивается системами Менеджмента качества и Экологического менеджмента завода "ЛАКОС коутингс", сертифицированных на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 14001-2016