Little Greene®
PAINT & PAPER

WALL PRIMER SEALER

Описание:

Высокоукрывистый матовый грунтовочный состав на водной основе со слабым запахом, обеспечивающий отличную адгезию к старым алкидным покрытиям. Настоятельно рекомендуется для использования с лакокрасочными материалами Little Greene на водной основе, для внутренних и наружных работ.
Подходит для отделки новых штукатурок, рыхлых или ранее частично отремонтированных поверхностей, после соответствующей подготовки.

Ключевые свойства:

Степень блеска	Матовый, менее 6%
Теоретический расход	До 13 м²/л в 1 слой, в зависимости от типа поверхности.
Рекомендованная толщина пленки	30 µm, сухого слоя
Рекомендованное количество слоев	2
Высыхание на отлип	1 час

До перекрытия	не менее 4 часов
Сухой остаток	32%
Цвета	Светлые тона из палитры Little Greene
Доступные фасовки	2.5, и 10л

Утверждения и стандарты

- Изготовлено по стандарту качества ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004 системы экологического менеджмента.
- 2004/42/EC. Предельное значение для продукта в EC (кат. A/a wb): 30 г/л (2010). Продукт содержит максимум 2 г/л VOC
- Этот продукт был протестирован в соответствии с нормами, изложенными во Французском Указе о качестве воздуха в помещениях № 2011-321 – постановление от апреля 2011 года, и получил оценку A +.

Подготовка поверхности

Ранее окрашенная поверхность:
Удалите все неплотно держащиеся и отслаивающиеся остатки старой краски. Обезжирите подходящим моющим раствором, таким как жидкое мыло, затем промойте чистой водой. Тщательно протрите наждачной бумагой средней зернистости, чтобы получить однородную и гладкую поверхность без дефектов, «растушевывая» участки, где была удалена краска. При необходимости заделайте неровности соответствующим материалом, отшлифуйте и нанесите грунтовку на обработанную поверхность.
Новые оштукатуренные поверхности:
Поверхностям, обработанным гипсовым раствором, необходимо дать высохнуть не менее четырех недель. Нанесите грунтовочный слой, разбавив краску на 5-15% чистой водой, в зависимости от пористости основания. Для “обводки” по углам кистью используйте те же рекомендации по разбавлению, что и при грунтовании, чтобы улучшить растекаемость материала и уплотнить основание. До перекраски полностью гипсовых поверхностей продуктом должно пройти не менее шести месяцев, чтобы подложка полностью высохла. Продукт не рекомендуется для покраски извести или других натуральных штукатурок.
Старые оштукатуренные поверхности:
Слегка промойте все обработанные ранее поверхности, чтобы удалить любую пыль или “цементное молочко”. Нанесите грунтовочный слой, разбавив материал по объему от 5% до 15% чистой водой, в зависимости от пористости основания.

Нанесение

Условия:
Тщательно перемешайте перед использованием. Не наносить на поверхности при температуре окружающей среды ниже 5˚C. Кроме того, для наружного применения не наносить, если существует риск дождя или мороза

во время применения или периодов сушки. Чтобы обеспечить хорошую растекаемость материала, наносите краску щедро, таким образом, чтобы при этом избежать подтеков и “наплывов”.

Кистью:

Используйте кисти с высококачественной синтетической щетины, подходящие по размеру для данного проекта. Новые должны быть подготовлены к работе, промывкой их в чистой воде и тщательным высушиванием, в том числе с помощью чистой безворсовой ткани. Избегайте погружения кисти слишком глубоко в краску, чтобы краска не попала в защитный обод кисти. Избегайте излишнего набора краски кистью краской, чтобы не было подтеков и стеканий краски с инструмента. Наносите краску ровными мазками и расширяйте область работ таким образом, чтобы можно было легко поддерживать “влажный край” слоя. Для получения наилучшего результата заканчивайте нанесение кистью всегда в одном направлении и никогда не наносите краску, которая уже начала высыхать.

Валиком:

Для достижения наилучшего результата на гладких поверхностях используйте валик с коротким ворсом. При необходимости увеличьте длину ворса для фактурных поверхностей, чтобы обеспечить равномерное и тщательное покрытие. Заканчивайте движение валика в одном направлении, сохраняя влажный край. Никогда не поддавайтесь искушению заново окрасить уже высыхающую краску, так как это может привести к образованию пятен и полос на поверхности.

Нанесение распылением:

Воздушное:	**Безвоздушное:**
Разбавление: на 40% чистой водой.	Разбавление: на 20% чистой водой.
Размер сопла: от 1.6 до 2 мм	Размер сопла: от 0,28 до 0,54 мм
Давление воздуха: от 0.28 до 0.41 мПа	Давление в системе: от 12.6 до 19.6 мПа

Очистка инструмента:

Удалите излишки краски и очистите все оборудование чистой водой сразу после использования. Никогда не храните кисти или валики в воде, так как это приведет к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

Хранение и срок годности:

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников возгорания. Убедитесь, что жестяные крышки надежно и правильно закрыты после использования. При вскрытии и хранении в условиях, указанных выше, этот продукт стабилен в течение как минимум двух лет.

Утилизация и переработка отходов:

Утилизируйте излишки или отходы краски через аккредитованные службы и в соответствие с местным законодательством. Пустая тара может быть переработана (снимите пластиковую ручку с банок 2,5л и 5л).

Здоровье и безопасность:

Всегда изучайте этикетку на банке перед использованием. Обеспечьте максимальную вентиляцию во время нанесения и высыхания материала. Для получения более подробной информации запросите паспорт безопасности на продукт.