ARGILE
couleurs de terre

ARGILE VERNIS MAT

Описание: ARGILE VERNIS MAT – прозрачный водоэмульсионный акрил-полиуретановый лак. Устойчив к выщелачиванию, мытью и механическим воздействиям. Обеспечивает дополнительную защиту краскам ARGILE там, где это необходимо. Придает бархатистый матовый вид поверхности не искажая оттенок краски.

Назначение: Для внутренних работ.

Тип поверхности: Новые деревянные поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные красками ARGILE (ARGILE MAT RPOFOND, MAT VELOUTE, LAQUE MATE, SATIN COUVRANT, LAQUE SATINEE INTERIEURE).

Область применения: Места, где требуется дополнительная защита окрашенной поверхности такие как кухни, ванные комнаты, детские, коридоры, лестницы, плинтусы и др.). Не применять в качестве напольного покрытия!

Преимущества:

- Высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам и мытью
- Высокая ударопрочность.
- Практически без запаха.
- Ускоренное время высыхания.
- Легко наносится.

Содержание летучих органических соединений: Максимально разрешенное – 140 г/л. Лак ARGILE VERNIS MAT содержит – 60 г/л.

Инструменты:

- Кисть.
- Валик (флоковый валик для лаков, валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-7 мм).
- Распылитель.
- Шпатель.

Степень блеска: Бархатисто- матовый.

Плотность: 1,03 кг/л

Расход: 1 л на 8-12м² в зависимости от фактуры и типа окрашиваемой поверхности.

Время высыхания при t=20ºC:

- Сухой на ощупь – 30 минут.
- Нанесение второго слоя – 4 часа.

Условия окружающей среды для покрасочных работ:

- Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должны быть в пределах от +10 до +25ºC.
- Максимальная влажность воздуха – 60%.

Разбавление: Лак готов к использованию без разбавления.

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

Очистка рабочих инструментов: Очистите использованный инструмент в чистой воде.

Цвета и оттенки: Бесцветный.

Тара: Банки по 0,75 и 2,5л.

Подготовка поверхности:

Способы и методы подготовки поверхности к нанесению лака должны соответствовать техническим требованиям, указанным во французском стандарте DTU 59-1 и производиться с соблюдением техники безопасности. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура в окрашиваемом помещении должна быть в пределах от +10 до +25ºС.

Лак ARGILE VERNIS MAT можно наносить на внутренние деревянные поверхности (кроме полов), а также на краски ARGILE, чтобы придать им дополнительную стойкость к механическим и химическим воздействиям в помещениях, где это необходимо, например, ванная комната, коридор, детская комната и др.

Новые поверхности.

Древесина (лестницы и др.):

- Предварительно отшлифовать, обезжирить и очистить поверхность. Обезжиривать древесину следует только специальными средствами (ацетоном и т.п.);
- Нанести два-три слоя лака ARGILE VERNIS MAT.

Ранее окрашенные поверхности.

Поверхности, окрашенные водоэмульсионной краской:

- При необходимости вымойте окрашенную поверхность и дайте высохнуть;
- Нанесите один или два слоя лака ARGILE VERNIS MAT на полностью высушенную поверхность.

Древесина, ранее обработанная лаком, морилкой, маслом, воском:

- Полностью удалите предыдущее покрытие методом шлифования;
- Удалите образовавшуюся пыль, обезжирьте, при необходимости;
- Нанесите два-три слоя лака ARGILE VERNIS MAT.

Нанесение лака: Тщательно вручную перемешайте лак перед нанесением.
На поверхностях небольшого и среднего размера используйте флоковый валик для лака или валик из микрофибры или полиамида с длиной ворса до 6-7 мм. На бóльших поверхностях рекомендуется использовать валик из микрофибры или полиамида с более длинным ворсом – 10-12 мм. На поверхности, которым требуется дополнительная защита, нанести второй слой лака, спустя 4 часа после нанесения первого слоя.

Хранение и срок годности: Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и возможных источников возгорания. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 1 год с даты производства. Дата производства указана на упаковке.

Техника безопасности при Ознакомьтесь с нашими паспортами безопасности.

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.

работе с краской:

Храните лак в недоступном для детей месте.
При проведении покрасочных работ и до полного высыхания лака тщательно проветривайте окрашиваемое помещение.
Информация в данной характеристике может быть изменена в соответствии с появлением новых данных о лаке ARGILE VERNIS MAT.

Ограничение ответственности - Все претензии по цвету, консистенции, запаху и т.д. принимаются до начала нанесения материалов. При нанесении краски необходимо проявить должную осмотрительность и произвести пробный выкрас во избежание нанесения некондиционной краски. При обнаружении возможных признаков недостатка или брака, необходимо остановить все работы и обратиться в место приобретения материалов. Товар ненадлежащего качества, в том числе по цвету, должен быть возвращен продавцу, для проведения оценки его качества. Остатки краски являются Товаром уже бывшим в употреблении и также не могут подлежать обмену или возврату. При нанесении и полном использовании заведомо бракованных, испорченных материалов, либо материалов, содержащих недостатки, мы не несём/ не компенсируем затраты за удаление, шлифование, перекраску и другие виды работ.